



# 平成27年NO29 鋼材及び高カポット

1. 建築構造用圧延鋼材 SN490 B の引張強度の下限値 →  $490 \text{ N/mm}^2$
2. 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 の降伏点又は耐力の下限値 →  $345 \text{ N/mm}^2$
3. 降伏点  $240 \text{ N/mm}^2$ , 引張強度  $400 \text{ N/mm}^2$  である鋼材の降伏比 → 0.6
4. 高カポット F10T の引張強度の下限値 →  $1,000 \text{ N/mm}^2$


## ① 建築構造用圧延鋼材 SN490 B の引張強度の下限値



## ② 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 の降伏点又は耐力の下限値



## ③ 降伏点 $240 \text{ N/mm}^2$ , 引張強度 $400 \text{ N/mm}^2$ である鋼材の降伏比



## ④ 高カポット F10T の引張強度の下限値

